

Cam Tekstili Sıva Filesı

Teknik Bilgi Sayfası

Genel Tanımlama

Cam Tekstili Sıva Filesı , özel tasarlanmış örgü yüzey işlemleriyle birlikte bir çok geniş yelpazeli uygulamalarda kullanılabilir.

R140 sıva filesini , sıcaklık değişimlerine veya inşaat teknik uygulamalarına bağlı olarak uyarlanmış dış cephe veya tabaka güçlendirmelerinde, kaba sıvada oluşan çatlakları önlemek üzere, özel çözüm olarak sunmaktayız. Tamir uygulamalarında geniş bir yelpazeye sahip olarak, örnek olarak köprülerde/ duvar yüzeylerinde varolan hasarları kapatmak amaçlı kullanılır.

Teknik Özellikler

Çalışma Standardı: 0326 Cam Tekstili Sıva Fileleri

Özellikler	Birimler Açıklamalar	R 140 A101	
		Çözüğü	Atkı
Elek Aralığı	mm / bilgisel değer	9	9
Standart Genişlik (1)	cm / bağımsız değer	100	
Rulo Uzunluğu (1)	m / bağımsız değer	50	
Kaplamalı File Kalınlığı	mm / bilgisel değer	0,74	
Dokuma File Ağırlığı	g/m ² / bilgisel değer	108	
Kaplamalı File Ağırlığı	g/m ² bağımsız değer, minimum	140	
Kaplama Tipi	yumuşatıcı içermeden alkali dayanımı, iplik kaymasını engeller.		

(1) İstek üzerine farklı ebatlar

Gerilme Mukavemeti ve Uzama:

Aşağıda DIN EN ISO 13934-1 standardına göre tespit edilmiş olan ,minimum dayanımda, maksimum uzama (%) ve minimum özgün gerilme mukavemeti (N/50 mm) olarak belirtilmiştir.

	Gerilme Mukavemeti		Uzama
Biriktirme metodu	Nominal değer	Bağımsız değer	Ortalama değer
Standart koşulda	2100 / 1850	1950 / 1600	3,5 / 3,5
5 % NaOH Çözeltide	1050 / 950	975 / 800	3,5 / 3,5
Hızlı Test (6 saat)	1350 / 1150	1200 / 950	3,5 / 3,5

Ek Bilgi

- Kalite Kontrolü**
Kalite kontrol şekli, örneklerin seçilmesi ve malzemenin devralınması 0326 çalışma standardına göredir.
- Paketleme:**
File ruloları, tahta bir palet üzerinde, karton kutular içine diklemesine, yerleştirilir. Çalışma standardında ambalajlama ile ilgili , hassas bir paketleme yöntemi belirtilmiştir.
- Depolama:**
Paketlenmiş rulolar, kuru mekanlarda depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı -10°C / + 50°C aralığında olmalıdır.

Özellikler

- Tüm kaba sıva sistemlerine uyumluluk
- Mükemmel yapısal dayanım
- Dış cephe yüzeylerinde güvenilir güçlendirme.



Düzenleyen :
Asteknik Mühendislik

ASTEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Esenkent Mah. Şair Fuzuli Sok.No:10
Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 466 72 63
Fax: 0216 466 72 64
www.asteknik.com

Asteknik Mühendislik haber vermeksizin bilgi değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik Bilgi Sayfası N° 30
Son Güncelleme: 10/09/2012